

ТУРКМЕНИЦЛЕН TRPD30S

TŞ 05766698-20-2007

№	Наименование показателя	Норма
		TRPD30S
1	Объемная скорость расплава (показатель текучести расплава), г/10мин	2,7-3,7
2	Индекс пожелтения полимерных гранул, не более	2
3	Размерность гранул, шт/г	40-60
4	Равномерность гранул, %, не более	50
5	Модуль упругости при изгибе, Н/мм ² , не менее	1300
6	Предел прочности при растяжении в пределе текучести, Н/мм ² , не менее	30
7	Относительное удлинение при растяжении в пределе текучести, %, не менее	11
8	Ударная прочность по Изоду (с надрезом при 230С), кДж/м ² , не менее	4,5
9	Температура размягчения по Вика (10Н), 0С, не менее	145
10	Температура допустимой деформации при 0,46 МПа, 0С, не менее	110
11	Термоокислительная стабильность при 1500С (в среде воздуха), час, не менее	360
12	Определение числа и размеров гелей в полиолефинах, не более - дефекты >0,2 мм - дефекты 0,7-1,5 мм - дефекты 1,5-2,5 мм - дефекты > 2,5 мм	- - - -
13	Помутнение полиолефиновых пластин и пленок	

POLYMER SM

ООО «Полимер СМ»

117463, РФ, Москва, Новоясеневский пр., 32/1, офис 78

Тел.: +7 495 227 99 00

Моб.: +7 911 763 83 83

www.polymer-sm.com

polymersm@mail.ru